

Vorläufige Spezifikation:

SpreeGips Ivory

Allgemeine Beschreibung: Vollgeleimter dreilagiger weißer Gipskarton

Parameter	Norm	Sollwerte		
Flächengewicht g/m ²	ISO 536	180	190	200
Feuchte %	ISO 287 QLS	11		
Bruchlast längs N @105°C/5min	ISO 1924	215		
Bruchlast quer N @105°C/5min	ISO 1924	65		
Luftdurchlässigkeit s/100ml	ISO 5636-5	65		
Weißgrad R457 (ISO-Brightness) %	ISO 2470	53		
Cobb 60 Sekunden g/m ² Gipsseite	ISO 535	25		
Schwimmtest min 60% Durchfeuchtung		90		

QLS... Qualitätsleitsystem

Gültig ab Datum der Unterzeichnung 6.8.09


Geschäftsführer
Marketing & Vertrieb

