

# SpreeWhite BiCo

Allgemeine Beschreibung: Dreilagiger weißer Rückseitenliner ohne Deckschichtleimung

Parameter	Norm	Sollwerte	
Flächengewicht g/m <sup>2</sup>	ISO 536	120	130
Feuchte %	ISO 287 QLS	7,5	7,5
Scott Bond J/m <sup>2</sup>	TAPPI 569	250	250
Berstfestigkeit kPa	ISO 2759	214	231
SCT - Querrichtung kN/m	ISO 9895	1,54	1,67
Weißgrad D65 (D65-Brightness) %	ISO 2470-2	66	66
Oberflächenfestigkeit („Dennison“) Stift Nr.	TAPPI 459	14	14
Rauheit Deckschicht ml/min	ISO 8791-2	> 800	> 800

QLS... Qualitätsleitsystem

Alle Werte beziehen sich auf Normalklima: 23°C, 50 % r.L.

Gültig ab Datum der Unterzeichnung

6.8.09

  
Geschäftsführer  
Marketing & Vertrieb

